




900



701



903



300



904




301



102



500



502



602



806



802

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	100% PL
ALTEZZA / WIDTH	140 cm
PESO / WEIGHT	800 g/m

VARIAZIONE DIMENSIONALE AI LAVAGGI / DIMENSIONAL STABILITY			
LAVAGGIO A SECCO / DRY CLEANING	EN ISO 3175-3	ORDITO / WARP TRAMA / WEFT	≤ 1% ≤ 1%
LAVAGGIO IN ACQUA 30°C / WASHING IN WATER 30°C	EN ISO 6330	ORDITO / WARP TRAMA / WEFT	≤ 1% ≤ 1%

SOLIDITÀ DEL COLORE / COLOUR FASTNESS		
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO A SECCO / DRY RUBBING FASTNESS	EN ISO 105-X12	≥ 4/5
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO AD UMIDO / WET RUBBING FASTNESS	EN ISO 105-X12	≥ 3/4
SOLIDITÀ ALLA LUCE / LIGHT FASTNESS	EN ISO 105-B02	≥ 4/5

TEST FISICI / PHYSICAL TEST		
PILLING	EN ISO 12945-2	≥ 4
RESISTENZA ALL'ABRASIONE (Martindale) / ABRASION RESISTENCE	EN ISO 12947-2	≥ 50.000 cicli / cycles
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE / TEAR STRENGHT	EN ISO 13937-3	ORDITO / WARP ≥ 100 N TRAMA / WEFT ≥ 100 N
RESISTENZA ALLA TRAZIONE / TENSILE STRENGHT	EN ISO 13934-2	ORDITO / WARP ≥ 800 N TRAMA / WEFT ≥ 800 N
SCORRIMENTO DELLE CUCITURE / SEAM SLIPPAGE	EN ISO 13936-2	ORDITO / WARP ≤ 2 mm TRAMA / WEFT ≤ 2 mm

REAZIONE AL FUOCO / FLAME RESISTANCE		
CIGARETTE E MATCH TEST	BS 5852-1:1979	PASSA / PASS
CALIFORNIA BULLETIN	TB 117: 2013	PASSA / PASS

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE / CLEANING INSTRUCTIONS	
	UTILIZZARE SOLAMENTE DETERGENTI DELICATI / USE ONLY MILD DETERGENTS STIRARE AL ROVESCIO / IRONIG ON THE BACK SIDE NON STRIZZARE / DO NOT WRING NON STROFINARE SUL DIRITTO / DO NOT RUB ON THE FACE SIDE