# RANGER

cat. F




# RANGER

cat. F

## SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

| | | |
|---|---|---|
| COMPOSIZIONE / COMPOSITION | 56% CO - 24% VI - 20% LI | |
| ALTEZZA / WIDTH | 140 cm | |
| PESO / WEIGHT | 518 g/m | |

| VARIAZIONE DIMENSIONALE AI LAVAGGI / DIMENSIONAL STABILITY | | |
|---|---|---|
| LAVAGGIO A SECCO / DRY CLEANING | ISO 3175 | ORDITO / WARP 1%<br>TRAMA / WEFT 0,5% |
| LAVAGGIO IN ACQUA 30°C / WASHING IN WATER 30°C | EN ISO 26330 8 A | ORDITO / WARP 2%<br>TRAMA / WEFT 1,5% |

| SOLIDITÀ DEL COLORE / COLOUR FASTNESS | | |
|---|---|---|
| SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO A SECCO / DRY RUBBING FASTNESS | UNI EN ISO 105-X12 | 4/5 |
| SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO AD UMIDO / WET RUBBING FASTNESS | UNI EN ISO 105-X12 | 4/5 |
| SOLIDITÀ ALLA LUCE / LIGHT FASTNESS | ISO 105-B02 | 4 |

| TEST FISICI / PHYSICAL TEST | | |
|---|---|---|
| PILLING | ISO 12945-2 | 3/4 |
| RESISTENZA ALL'ABRASIONE (Martindale) / ABRASION RESISTENCE | ISO 12947-2 | 32.000 cicli / cycles |
| RESISTENZA ALLA LACERAZIONE / TEAR STRENGHT | UNI EN ISO 13937-3 | ORDITO / WARP 42.6 N<br>TRAMA / WEFT 50.9 N |
| RESISTENZA ALLA TRAZIONE / TENSILE STRENGHT | UNI EN ISO 13934-1 | ORDITO / WARP 1010.1 N<br>TRAMA / WEFT 610.2 N |
| SCORRIMENTO DELLE CUCITURE / SEAM SLIPPAGE | EN ISO 13936-2 | ORDITO / WARP 6 mm<br>TRAMA / WEFT 3 mm |

| REAZIONE AL FUOCO / FLAME RESISTANCE | | |
|---|---|---|
| CIGARETTE TEST | BS 5852 PART 1 | PASSA / PASS |
| BUTAME FLAME SECTION 4 | BS 5852 | NON PASSA / NOT PASS |
| CRIB 5 | CRIB 5 | NON PASSA / NOT PASS |

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE / CLEANING INSTRUCTIONS

