
SMILE

cat. E


1



2



7



11



19



21


27


31


39


40


46


104

SMILE

cat. E

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	100% CO
ALTEZZA / WIDTH	140 cm -0/+3%
PESO / WEIGHT	540 g/m +/- 5%


VARIAZIONE DIMENSIONALE AI LAVAGGI / DIMENSIONAL STABILITY			
LAVAGGIO A SECCO / DRY CLEANING	EN ISO 3175-3	ORDITO / WARP TRAMA / WEFT	≤ 2% ≤ 1,5%
LAVAGGIO IN ACQUA 30°C / WASHING IN WATER 30°C	EN ISO 6330	ORDITO / WARP TRAMA / WEFT	≤ 2,5% ≤ 2%

SOLIDITÀ DEL COLORE / COLOUR FASTNESS		
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO A SECCO / DRY RUBBING FASTNESS	EN ISO 105-X12	≥ 3
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO AD UMIDO / WET RUBBING FASTNESS	EN ISO 105-X12	≥ 2/3
SOLIDITÀ ALLA LUCE / LIGHT FASTNESS	EN ISO 105-B02	≥ 4/5

TEST FISICI / PHYSICAL TEST			
PILLING	EN ISO 12945-2	≥ 3/4	
RESISTENZA ALL'ABRASIONE (Martindale) / ABRASION RESISTENCE	EN ISO 12947-2	≥ 30.000 cicli / cycles	
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE / TEAR STRENGHT	EN ISO 13937-3	ORDITO / WARP TRAMA / WEFT	≥ 35 N ≥ 70 N
RESISTENZA ALLA TRAZIONE / TENSILE STRENGHT	EN ISO 13934-2	ORDITO / WARP TRAMA / WEFT	≥ 500 N ≥ 500 N
SCORRIMENTO DELLE CUCITURE / SEAM SLIPPAGE	EN ISO 13936-2	ORDITO / WARP TRAMA / WEFT	≤ 14 mm ≤ 4 mm

REAZIONE AL FUOCO / FLAME RESISTANCE		
CIGARETTE TEST	BS 5852-1:1979	PASSA / PASS
MATCH TEST	BS 5852-1:1979	NON PASSA / NOT PASS
CALIFORNIA BULLETIN	TB 117: 2013	PASSA / PASS

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE / CLEANING INSTRUCTIONS



LAVARE E STIRARE AL ROVESCIO / WASHING AND IRONIG ON THE BACK SIDE

NON STRIZZARE / DO NOT WRING

NON STROFINARE SUL DIRITTO / DO NOT RUB ON THE FACE SIDE